

SABA Activator 9400

renforceur d'adhésion

Description

SABA Activator 9400 est un renforceur d'adhésion à 1 composant utilisé pour le prétraitement et le nettoyage de diverses surfaces.

Domaines d'application

Marine, transport, construction et industrie. SABA Activator 9400 est adapté comme renforceur d'adhésion dans le prétraitement de divers matériaux poreux et non poreux, de métaux et de plastiques.

Avantages

- temps d'évaporation court
- ne contient pas d'isocyanates
- ne laisse aucun résidu
- nettoyage et activation en un seul traitement (en présence d'une salissure légère)

Utilisation

En cas de salissure importante, il est recommandé de nettoyer au préalable le support à l'aide de SABA Cleaner 48. Pour le traitement ultérieur, consultez les fiches d'informations et d'application correspondantes sur www.saba.nl. Le fait de fermer le plus rapidement possible l'emballage après utilisation a une influence positive sur les propriétés de traitement et la conservation du produit.

Informations techniques

Base	silanes
Viscosité à 23 °C (12092)	environ 10 mPa.s
Densité (EN ISO 2811-2)	environ 820 kg/m ³
Teneur en matière sèche	environ 1 %
Point d'inflammation	environ + 12 °C
Solvants	alcool
Temps de séchage (minimum)	10 minutes
Temps ouvert (maximum)	24 heures
Consommation	environ 100 g/m ²
Température de prise	minimum + 5 °C et maximum + 35 °C
Température de stockage	minimum + 5 °C et maximum + 35 °C
Résistance à la température	minimum -40 °C et maximum +120 °C

Informations de commande

Conditionnement	bidon avec bouchon à vis refermable
Contenu	1 litre (conditionnement de 12 pièces)
Couleur	transparent
Réf. article	100326 DIW
Conservation	12 mois (dans l'emballage fermé)

D'autres conditionnements sont disponibles sur demande. La durée de conservation peut changer pour les gros conditionnements.

Recommandation de sécurité

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche d'informations de sécurité SABA correspondante.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 39 89 E info@saba.nl www.saba.nl



Nos conseils et instructions d'utilisation se basent sur l'état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos produits en fonction de l'application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou instructions d'utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s'appliquent à nos conseils et instructions d'utilisation, ainsi qu'à la livraison de nos produits.