

SABA Primer 4518

sous-couche pour polypropylène

Description

SABA Primer 4518 est une sous-couche à 1 composant utilisée pour le prétraitement du polypropylène.

Domaines d'application

Marine, transport, construction et industrie. SABA Primer 4518 est adapté pour le prétraitement des surfaces du polypropylène, telles que MonoPan® et Twintex®.

Avantages

- bonne adhésion sur le polypropylène

Utilisation

Toujours nettoyer au préalable la surface à coller ou à colmater à l'aide de Sabaclean 48.

Pour le traitement ultérieur, consultez les fiches d'informations et d'application correspondantes sur www.saba.nl

Le fait de fermer le plus rapidement possible l'emballage après utilisation a une influence positive sur les propriétés de traitement et la conservation du produit.

Informations techniques

Base	polyoléfine chlorée
Viscosité à 23 °C (12092)	environ 10 mPa.s
Densité (EN ISO 2811-2)	environ 870 kg/m ³
Teneur en matière sèche	environ 2,5 %
Point d'inflammation	environ + 25 °C
Solvants	aromates
Temps de séchage (minimum)	15 minutes
Temps ouvert (maximum)	30 minutes
Consommation	environ 100 g/m ²
Température de prise	minimum + 5 °C et maximum + 30 °C
Température de stockage	minimum + 5 °C et maximum + 30 °C
Résistance à la température	minimum -40 °C et maximum +90 °C

Informations de commande

Conditionnement	bidon avec bouchon à vis refermable
Contenu	250 ml (emballage de 24 pièces)
Couleur	transparent
Réf. article	100347 AAQ
Conservation	24 mois (dans l'emballage fermé)

D'autres conditionnements sont disponibles sur demande. La durée de conservation peut changer pour les gros conditionnements.

Recommandation de sécurité

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche d'informations de sécurité SABA correspondante.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Nos conseils et instructions d'utilisation se basent sur l'état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos produits en fonction de l'application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou instructions d'utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s'appliquent à nos conseils et instructions d'utilisation, ainsi qu'à la livraison de nos produits.

