

Sabatack® 750 XL

collage et colmatage avec temps de formation d'une peau prolongé

Description

Sabatack® 750 XL est un mastic de construction et de colmatage élastique, composé d'un élément, à base de polymère MS, qui durcit au contact de l'humidité (de l'air). Il est principalement utilisé pour le collage simple avec une forte résistance finale. Convient également au colmatage des joints, chevauchements et assemblages. Sabatack® 750 XL est un produit moyennement visqueux, avec un module élevé et un temps de formation d'une peau et un temps ouvert prolongés.

Domaines d'application

Construction automobile et de carrosseries industrielle et artisanale, domaine maritime, techniques de ventilation et de climatisation, électrotechnique, montage d'appareils, traitement du métal et du fer-blanc, techniques plastiques, environnement, infrastructures et construction. Collage élastique de listons, profilés, plaques, etc. Colmatage des joints, chevauchements, assemblages et fissures. Pour utilisation en intérieur ou en extérieur. Pour le colmatage rapide, juste avant l'application d'une nouvelle couche de peinture.

Avantages

- temps de formation d'une peau prolongé d'env. 15 minutes
- temps ouvert prolongé d'env. 30 minutes
- forte résistance finale, séchage rapide
- adhérence sans sous-couche
- résistance aux UV, grande résistance aux températures
- peut être repeint mouillé, rétrécissement limité
- pas de formation de bulles, faible odeur
- ne contient aucun solvant, aucun isocyanate, ni silicone
- certifications : Germanischer Lloyd (WP 0840006 HH), WRAS (647 M), Wheelmark (164.106/1121/WCL MED0326), ISEGA (pour cause de HACCP)



Utilisation

Pour plus d'informations sur l'utilisation, la peinture et le traitement préalable de la surface à traiter, consultez les fiches d'informations et les tableaux de traitement préalable correspondants sur le site www.saba.nl

Informations techniques

Base	Polymère MS, qui durcit au contact de l'humidité (de l'air)
Densité (EN 542)	env. 1.380 kg/m ³
Teneur en matière sèche	env. 100 %
Temps de formation d'une peau (23°C, 50 % d'humidité relative)	env. 15 minutes
Temps ouvert (23°C, 50 % d'humidité relative)	env. 30 minutes
Sec au toucher (23°C, 50 % d'humidité relative)	après env. 4 heures
Vitesse de durcissement (23°C, 50 % d'humidité relative)	env. 3 mm/24 heures
Dureté Shore A (EN ISO 868)	env. 55
Variation de volume (EN ISO 10563)	< 5 %
Module à 100 % d'élasticité (ISO 37 / DIN 53504)	env. 1,5 N/mm ²
Traction de rupture (ISO 37 / DIN 53504)	env. 2,6 N/mm ²
Élasticité de rupture (ISO 37 / DIN 53504)	env. 330 %
Résistance au cisaillement (ISO 4587)	env. 1,7 N/mm ²
Température de prise	de + 5 °C à + 35 °C
Température de stockage	de + 5 °C à + 25 °C
Résistance à la température	de - 40 °C à + 120 °C
Résistance à la température court	jusqu'à + 180 °C (pour 30 minutes)

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 39 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Nos conseils et instructions d'utilisation se basent sur l'état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos produits en fonction de l'application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou instructions d'utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s'appliquent à nos conseils et instructions d'utilisation, ainsi qu'à la livraison de nos produits.



Informations de commande

Conditionnement	tube				
Contenu	290 ml (emballage de 24 pièces)				
Couleur	blanc (correspond au coloris RAL 9003)	gris (correspond au coloris RAL 7004)	noir (correspond au coloris RAL 9011)	teck (correspond au coloris RAL 8008)	acajou (correspond au coloris RAL 8015)
Réf. article	100868 ACB	100881 ACA	100867 ACB	100840 ACB	100841 ACB
Conservation	18 mois (dans l'emballage fermé)				

Conditionnement	boudin	
Contenu	600 ml (emballage de 15 pièces)	
Couleur	blanc (correspond au coloris RAL 9003)	noir (correspond au coloris RAL 9011)
Réf. article	100868 AAN	100867 AAN
Conservation	15 mois (dans l'emballage fermé)	

Autres emballages et couleurs disponibles sur demande. La durée de conservation peut changer pour les gros conditionnements.

Recommandation de sécurité

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche d'informations de sécurité SABA correspondante.

SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 39 89 E info@saba.nl www.saba.nl

Nos conseils et instructions d'utilisation se basent sur l'état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos produits en fonction de l'application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou instructions d'utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s'appliquent à nos conseils et instructions d'utilisation, ainsi qu'à la livraison de nos produits.